

MC-Primer WB

Sơn lót bitum gốc nước cho thi công màng.

MÔ TẢ SẢN PHẨM: **MC-Primer WB** là vật liệu sơn bitum polymer cải tiến gốc nước, một thành phần, thi công nguội. Chuyên dùng làm sơn lót trước khi thi công dán màng bitum khô nóng hoặc tự dính.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM:

- Dễ thi công bằng chổi, rulo hay bình phun.
- Khô nhanh, tạo thành một lớp phủ bền và linh hoạt.
- Đặc tính bám dính tuyệt hảo trên bề mặt nền và cả với lớp màng.
- Được thiết kế để sử dụng trên các kết cấu cũ và mới.

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG:

- Sơn lót trước khi dán màng khô nóng;
- Sơn lót trước khi dán màng tự dính;
- Chống thấm bề mặt bê tông, kim loại.
- Chống thấm tường, tầng hầm, v.v,...

HƯỚNG DẪN THI CÔNG:

- Chuẩn bị bề mặt:** Bề mặt nền phải sạch, đặc chắc, không bị đọng nước và không bị nhiễm các chất làm bẩn bề mặt như dầu nhờn, hợp chất bảo dưỡng và bụi bề mặt.
- Thi công lớp lót:** Có thể dùng nguyên chất hoặc pha loãng 10-20% nước vào **MC-Primer WB** và trộn đều. Hỗn hợp sơn sau khi trộn đều dùng cọ hay bình phun phủ một lớp lót lên bề mặt. Để cho lớp lót này khô hoàn toàn trước khi thi công các lớp tiếp theo. Yêu cầu bề mặt nền phải khô.
- Mật độ tiêu thụ:** 4-6m²/kg (phụ thuộc vào độ hấp thụ của bề mặt).
- Thời gian khô:** Khoảng 60 phút đến 4 giờ cho đến khi khô bề mặt. Sản phẩm khi khô nhưng vẫn có độ dính vật lý bản chất của dòng bitum.
- Vệ sinh:** Rửa sạch tay và dụng cụ bằng nước lạnh khi sản phẩm còn ướt và dùng dầu lửa hoặc dung môi khi sản phẩm đã khô.

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Dạng	Lỏng, đặc.
Màu	Đen (khi đã khô).
Đóng gói	20kg/thùng.
Hạn sử dụng	24 tháng trong điều kiện bảo quản tốt.
Bảo quản	Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời.

Lưu ý: Thông tin trong tài liệu này dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và chính xác theo những gì chúng tôi biết. Tuy nhiên, không có sự ràng buộc. Có thể điều chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu riêng biệt, ứng dụng cụ thể và đặc biệt là phù hợp với quy định địa phương. Dữ liệu của chúng tôi sử dụng các quy tắc kỹ thuật đã được chấp nhận, phải được tuân thủ trong quá trình áp dụng. Chúng tôi chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu này trong phạm vi tiêu chuẩn công bố và áp dụng vào điều kiện bán hàng-chuyển giao-và-cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Các khuyến nghị của nhân viên khác với dữ liệu trong bảng thông tin của chúng tôi chỉ có giá trị ràng buộc nếu được đưa ra dưới dạng văn bản. Phải đảm bảo luôn tuân thủ các quy tắc kỹ thuật được chấp nhận nói chung.

Phát hành 08/2024. Một số thay đổi kỹ thuật đã được thực hiện đối với bản in này. Các phiên bản cũ hơn đã bị vô hiệu và không được sử dụng nữa.

CÔNG TY CỔ PHẦN MC-BIFI BAUCHEMIE

TP. Hà Nội: 814/3 Đường Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

TP. Đà Nẵng: 91 Lê Văn Duyệt, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

TP.HCM: Số Y13, Đường 29, KDC Phước Kiển A, X. Phước Kiển, H. Nhà Bè, TP.HCM

Email: info@mcbifi-bauchemie.vn | Website: www.mcbifi-bauchemie.com